

Материалы и комплектующие для производства изделий из кожи

KENDOR

«S»
33102

Активатор (отвердитель) для полиуретановых клеев, активатор медленной реакции, полиизоционат, дающий при комнатной температуре очень хорошую устойчивую прочность св язи натуральных и синтетических каучуков, а так же полигидроксилосодержащих соединений с трудносклеиваемыми материалами, увеличивая их сопротивление к внешним агентам.

Товарная форма – текучее жидкое вещество коричневого цвета с медленным испарением, возм ожные изменения цвета не являются индикатором качества

ХАРАКТЕРИСТИКА	• Вязкость	185-270 mPas
	• Удельный вес при 25 С	1,06
	• Точка горения	35°C
	• Свободные изоционаты	0
	• Показатель NCO (%веса)	18,9 +/- 2
	• Относительная плотность	1,23 +/- 0,05 Кг/м3

Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания промыть водой

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство высоко реактивн ое. При проведении работ с продуктом необходимо наличие вентиляцио нной система. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания промыть водой.

В клеи содержащие около 20% нитрильного, натурального или полигидроксилосодержащего каучука, добавлять KENDOR S в размере 5 – 10 %. Срок годности приготовленной смеси – около 1 рабочего дня.

В некоторых случаях остатки клея с предыдущего дня, в который был добавлен KENDOR S, можно добавить в новую смесь.

Растворители : дихлорпропановый, метилен хлоридный, ксилол, этил-ацетат, м етилэтилкето н, не содержащие спирт и воду .

Если т ребуется небольшое количество активатора, необходимо использовать подходящую по размеру емкость и исключить доступ влаги, т.к. даже во время переливания поглощенная влага может начать реа кцию с изоционатами.

Примечание: советуем использовать клей при температуре не ниже 18 град.С; перед применением хорошо перемешать, в случае хранения проду кта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работ ы.

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны

Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.

СЕРТИФИКАЦИЯ: Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.71.01.008.Е.000909.08.13 от 20.08.2013г

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A.
Италия, Виа Трамиа, 72, 27026, Гарласко
e-mail: info@kendafarben.com,
tel/fax 0382-820205.
SistemaQUALITY ISO 9001

